

PILNĪBĀ SINTĒTISKA AUGSTAS VEIKTSPĒJAS MOTOREĻĻA

WINDIGO Synth RS 5W-30 Super Special

Pilnībā sintētiska augstas veiktspējas motoreļļa mūsdienu benzīna un dīzeļa dzinējiem ar izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmām.

WINDIGO Synth RS 5W-30 Super Special - moderna, degvielu taupoša augstākās klases receptūra automobiļiem ar pagarinātiem apkopes intervāliem (Longlife). Eļļa droši novērš priekšizdedzi zemos apgriezienos (LSPI) un, pateicoties samazinātajam SAPS saturam, aizsargā katalizatorus un dīzeļa cieto daļiņu filtrus.

Pilnībā sintētiskā bāze nodrošina stabilu eļļas plēvi plašā temperatūru diapazonā un uzticamu berzes daļu aizsardzību. Augsts viskozitātes indekss (min. 165) saglabā viskozitāti stabilu pat termiskās slodzes apstākļos, savukārt zemā viskozitāte zemās temperatūrās (maks. 6600 mPa·s pie -30 °C) nodrošina drošu auksto iedarbināšanu un ātru eļļas padevi.

Zemi iztvaikošanas zudumi, izteikta bīdes un novecošanas izturība, kā arī izcilas mazgāšanas īpašības samazina nodilumu, nosēdumus un izmešus un ļauj pagarināt apkopes intervālus atbilstoši ražotāju apstiprinājumiem. Eļļa ir pilnībā piemērota mūsdienu izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmām.

Pastiprināta ar **ECO Universal Oil Package** paketi papildu aizsardzībai pret nodilumu un berzes zudumu samazināšanai.

PIELIETOJUMA JOMAS

- Viegļie automobiļi un vieglais komercitransports
- Benzīna un dīzeļa dzinēji
- Dzinēji ar turbopūti un bez tās (turbo/kompresors/u. c.)
- Pilnībā piemērota mūsdienu izplūdes gāzu pēcapstrādei

RAKSTUROJUMS

- droši novērš priekšizdedzi zemos apgriezienos (LSPI)
- samazināts SAPS saturs
- būtiski samazina berzi un taupa degvielu
- zemi iztvaikošanas zudumi
- augsta viskozitātes stabilitāte un novecošanas izturība
- nodrošina optimālu dzinēja tīrību
- samazina nodilumu un izmešus
- ļauj pagarināt apkopes intervālus

SPECIFIKĀCIJAS / PRASĪBAS

API	SP
ACEA	C3
BMW	LL-04
Mercedes-Benz	MB 229.31 / 229.51 / 229.52
Porsche	C30
Volkswagen	504 00 / 507 00

TEHNISKIE DATI – WINDIGO SYNTH RS 5W-30 SUPER SPECIAL

Rādītājs	Testa metode	Vērtība
SAE klase	SAE J300	SAE 5W/30
Blīvums 15 °C temperatūrā	DIN EN ISO 12185	0,83 - 0,87 g/cm³
Kinematiskā viskozitāte 100 °C temperatūrā	ASTM D7279	10,9 - 12,3 mm²/s
Viskozitātes indekss	ASTM D2270	min. 165
Kopējais bāzes skaitlis (TBN)	ASTM D2896	7,7 - 9,7 mg KOH/g
Dinamiskā viskozitāte -30 °C temperatūrā	ASTM D5293	maks. 6600 mPa·s
Uzliesmošanas temperatūra COC	DIN ISO 2592	min. 220 °C
Sastingšanas temperatūra	ASTM D7346	maks. -33 °C

Šajā aprakstā sniegtā informācija atbilst mūsu pašreizējām zināšanām un ir paredzēta, lai sniegtu tehniski sagatavotam lietotājam norādes par iespējamām pielietojuma jomām. Īpašību garantijas un garantijas saistības tiek izslēgtas bez iepriekšējas konkrēta lietojuma mērķa un ekspluatācijas apstākļu saskaņošanas. Iespējamās izmaiņas tehniskās attīstības ietvaros.