

PILNĪBĀ SINTĒTISKA AUGSTAS VEIKTSPĒJAS MOTOREĻĻA

WINDIGO Synth RS 5W-40 PLUS

Sintētiska, augsti leģēta, degvielu taupoša augstas veiktspējas motoreļļa benzīna un dīzeļa dzinējiem, tostarp ar turbopūti un tiešo iesmidzināšanu aprīkoti dzinējiem.

WINDIGO Synth RS 5W-40 PLUS ir uzticama, pilnībā sintētiska (Full-SAPS), degvielu taupoša augstas veiktspējas motoreļļa, kas atbilst prasīgajam ACEA A3/B4 kvalitātes līmenim. Tās augsti leģētais sastāvs nodrošina ievērojamu piedevu un mazgāšanas komponentu rezervi, pateicoties kam eļļa ir piemērota plašam benzīna un dīzeļa dzinēju klāstam, tostarp ar turbopūti un tiešo iesmidzināšanu aprīkoti dzinējiem, jebkuros ekspluatācijas apstākļos: no ikdienas braukšanas līdz augstām termiskām un mehāniskām slodzēm.

Lieliskās degvielu taupošās īpašības samazina berzes zudumus un degvielas patēriņu, savukārt spēcīga disperģējošā un mazgāšanas iedarbība apvienojumā ar augstu izturību pret oksidāciju un termisko stabilitāti uztur dzinēja tīrību un ļauj pagarināt eļļas maiņas intervālus.

Pastiprināta ar **ECO Universal Oil Package** paketi papildu aizsardzībai pret nodilumu un berzes zudumu samazināšanai.

PIELIETOJUMA JOMAS

- Vieglo automobiļu benzīna un dīzeļa dzinēji
- Dzinēji ar turbopūti un bez tās (turbo/kompresors/u. c.)
- Dzinēji ar tiešo iesmidzināšanu
- Piemērota visiem ekspluatācijas apstākļiem

PRIEKŠROCĪBAS

- Lieliskas degvielu taupošās īpašības
- Samazināti berzes zudumi
- Palielināta dzinēja jauda
- Samazināts degvielas patēriņš
- Ļoti laba disperģējošā un mazgāšanas iedarbība
- Maksimāla dzinēja tīrība
- Augsta izturība pret oksidāciju un termiskā stabilitāte
- Laba viskozitātes-temperatūras uzvedība
- Aizsardzība pret nodilumu visos ekspluatācijas apstākļos

SPECIFIKĀCIJAS / PRASĪBAS

API	SP
ACEA	A3/B4
BMW	Longlife-01 / LL98
Fiat	9.55535 M2
Mercedes-Benz	226.5 / 229.5
Opel	GM-LL-B-025
Porsche	A40
PSA	B71 2296
Renault	RN 0700 / RN 0710
Volkswagen	502 00 / 505 00 (papildus 501 01)

TEHNISKIE DATI - WINDIGO SYNTH RS 5W-40 PLUS

Rādītājs	Testa metode	Vērtība
SAE klase	SAE J300	SAE 5W-40
Blīvums 15 °C temperatūrā	DIN 51757	0,854 g/cm³
Kinemātiskā viskozitāte 40 °C temperatūrā	DIN EN ISO 3104	86,9 mm²/s
Kinemātiskā viskozitāte 100 °C temperatūrā	DIN EN ISO 3104	14,2 mm²/s
Viskozitātes indekss	DIN ISO 2909	168
Bāzes skaitlis (TBN)	DIN ISO 3771	11,3 mg KOH/g
Sulfātu pelni	DIN 51575	1,3 g/100 g
Dinamiskā viskozitāte -30 °C temperatūrā (CCS)	ASTM D5293	6 000 mPa·s
Uzliesmošanas temperatūra COC	DIN ISO 2592	236 °C
Sastingšanas temperatūra	DIN ISO 3016	-42 °C

Šajā aprakstā sniegtā informācija atbilst mūsu pašreizējām zināšanām un ir paredzēta, lai sniegtu tehniski sagatavotam lietotājam norādes par iespējamām pielietojuma jomām. Īpašību garantijas un garantijas saistības tiek izslēgtas bez iepriekšējas konkrētā lietojuma mērķa un ekspluatācijas apstākļu saskaņošanas. Iespējamās izmaiņas tehniskās attīstības ietvaros.